



PANNELLO DI PARTICELLE NOBILITATO MELAMINICO



CARATTERISTICHE TECNICHE SUPERFICIALI*

RESISTENZA ALL'ABRASIONE	EN 14323	Stampati Classe 1, Unicolori Classe 3A
RESISTENZA AL VAPORE D'ACQUA	EN 14323	≥ Livello 4
RESISTENZA AL GRAFFIO	EN 14323	≥ 1,5N
RESISTENZA ALLE MACCHIE	EN 14323	Gruppi 1 e 2, classe ≥ 4
RESISTENZA ALLA LUCE	EN 14323	≥ 6 scala lana blu
RESISTENZA ALLA FESSURAZIONE	EN 14323	Classe ≥ 3
RESISTENZA AL CALORE SECCO	EN 12722	Classe B
TENDENZA A RITENERE LO SPORCO	UNI 9300	Livello ≥ 4
DIFETTI SUPERFICIALI	EN 14323	Punti: ≤2 mm ² /m ² Lunghezza: ≤20 mm/m ²
VARIAZIONE SPESSORE SU NOMINALE**	-	+ 0,5 +/-0,3mm



PULIZIA E MANUTENZIONE

Le superfici in melamminico sono tra le più resistenti tra quelle utilizzate nel settore del mobile e dell'arredamento. Per la pulizia utilizzare normali prodotti per l'igiene domestica. Si consiglia di evitare l'uso di prodotti spray direttamente sulla superficie che possono lasciare alonature, meglio applicare il detergente su un panno morbido umido, pulire, quindi risciacquare.

Evitare prodotti abrasivi, candeggina o sostanze fortemente clorate, acidi e basi forti.

Nel caso di colori molto chiari, le operazioni preliminari di pulizia possono essere insufficienti per rimuovere lo sporco nelle valli della goffratura. In questo caso si consiglia di trattare delicatamente la zona interessata con spugna magica in melammina, dopo averla bagnata con acqua tiepida e strizzata. Evitare invece spugne molto abrasive che possono lucidare la superficie.

Su richiesta, la Cleaf mette a disposizione dei Clienti un kit di pulizia costituito da detergente non aggressivo e spugna magica di pulizia.

* I valori riportati sul presente documento sono relativi ad una configurazione di prodotto standard. Per prodotti personalizzati non standard, rivolgersi all'Ufficio commerciale.

** La tolleranza riportata sulla variazione di spessore sul nominale è garantita fino ad uno spessore massimo del pannello di 25mm.